



Varenummer: 122224

Film Diawrap 50 cm x 1200 m 10.5 my Hylse 3 tommer

Materialekombination:

Co-ekstruderet film EVA / PP /EVA - Faktor 2

Vejledning til korrekt brug

(Det anbefales altid, at der udføres egen kvalitetstest i forbindelse med ønsket anvendelse.)

Kontaktfødevarer:

Alle typer fødevarer, dog ikke rene olier og fedtstoffer og fødevarer opbevaret i disse.

Kontakttemperatur/tid:

Min. -20 gr. C Max. +70 gr. C

	+5 gr.C	+25 gr.C	+65 gr.C	+70-100 gr.C	+200-350 gr.C
Frysning	✓				
Køl	✓				
Stue-temperatur		✓			
Varmholdelse			✓		
Hot-fill*				✓	
Mikroovn					✓
Konventionel ovn					✓

*Hot-fill definition: 70-100 gr.C/max 15 min. Afkøling til +50 gr.C/max 1 time eller afkøling til +30 gr.C/max 2,5 timer.

Op til 40 gr. C / ingen tidsbegrænsning, Fra 40 - 70 gr. C / max 5 timer

Bemærkning:

Bør ikke anvendes til indpakning af rene olier og fedtstoffer samt fødevarer opbevaret i disse.

Folien er kvalitetsmæssigt egnet til fryse, det kan dog ikke anbefales at fryse fødevarer i folien, da den er meget tynd og ikke vil kunne beskytte fødevarerne.

Yderligere oplysninger

Opbevares tørt og ikke for varmt

Varenr: 122224



Overensstemmelse

Produktet er i overensstemmelse med; EU Forordning 1935/2004/EF og 2023/2006/EF, den danske Bekendtgørelse 681 af 25. maj 2020 samt for plast produkter EU Forordning 10/2011/EF.

Migrationstestet i henhold til EN1186

Barriere-egenskaber for Vanddamp: <17 g/m²/24timer ved/25gr.C/90%RH; O₂: <10,1 x 10(-11) mol/m² x s x Pa v/23 gr.C /0% RH; CO₂: <41,2x 10(-11) mol/m² x s x Pa v/23 gr.C /0% RH.

Produktet er klassificeret som emballage:

Produktet er klassificeret som emballage er i overensstemmelse med EU Direktivet 94/62/EF med senere ændringer, og overholder 100 ppm på vægt/vægtbasis (Totalkoncentrationen af bly, cadmium, kviksølv og hexavalent chrom)

Produktet er klassificeret som "artikel" iht. EU Forordning 1907/2006/EC (REACH), Kapitel 2, artikel 3, punkt 3 og indeholder ikke nogen SVHC stoffer i mængder over 0,01%.

Testoplysninger

Total migrationstest: Overholder migrationsgrænse 60mg/kg eller 10mg/dm²

Ratio overfladeareal og volume: 6

Produktet er migrationstestet i henhold til nedenstående; simulanter, tid og temperatur. Under disse testbetingelser overstiger den samlede migration ikke 10 mg / dm² eller 60 mg / kg.

Simulant A (10 % ethanol) - 10 dage/40 gr.C & 5 timer/70gr.C. Simulant B (Eddikesyre 3%) - 10 dage/40 gr.C & 5 timer/70gr.C. Simulant D2 (Olivenolie) - 10 dage/40 gr.C & 5 timer/70gr.C.

Produktet indeholder stoffer med specifikke restriktioner: Ja Nej

Specifik migrationstest: Overholder specifikke migrations grænser

For plast produkter gælder det, at alle monomerer og additiver er listet i EU Forordningen 10/2011/EC, Bilag 1. Hvis et eller flere stoffer er reguleret af specifikke restriktioner, er alle grænseværdier overholdt. Identiteten af dette / disse stoffer kan oplyses til relevante myndigheder efter særlig anmodning om dette og under opretholdelse af tavshedspligt.

Yderligere oplysninger

Produktet indeholder "Dual use" stoffer: (Additiver underlagt fødevarerelateret restriktion) Indeholder 2 dual-use additiver med restriktioner i visse fødevarer. Migrationen

Produktet indeholder en funktional plastbarriere:

Sporbarhed Sporbarhedsmærkning er tilpasset det enkelte produkt, og sikrer at en hurtig og effektiv tilbagekæring kan finde sted.

Erklæringen er baseret på data og dokumentation modtaget fra leverandør og som på udskrifttidspunktet er anset for at være sande. Databladet er vejledende og gældende for produktet ved brug under normale og forudseelige forhold i overensstemmelse med de nævnte vejledende kontakt-, temperatur- og tidsbegrænsning.

Dette dokument er fremlagt elektronisk og er derfor gyldigt uden underskrift.

Kim Pedersen
Administrerende Direktør